



TEST REPORT

우 44776 울산광역시 남구 테크노산업로 29번길 8

TEL (052)220-3000 FAX (052)220-3001

성적서번호 : TAK-2026-059225

접 수 일 자 : 2026년 04월 22일

대 표 자 : 정몽진, 정재훈

시험완료일자 : 2026년 05월 15일

업 체 명 : (주)케이씨씨 울산공장

주 소 : 울산광역시 동구 방어진순환도로 30 (방어동)

시 료 명 : 세라믹계 방식도료(CERACARE826/SPS-KPIC 5009-1762)

시험결과

시험항목	단위	시료구분	결과치	시험방법
용기 내에서의 상태	-	-	이상없음	KS M 5000 : 2024
경화건조시간((25 ± 1) °C)	h	-	6	KS M 5000 : 2024
가사시간(혼합, (20 ± 1) °C)	h	-	5	SPS-KPIC 5009-1762 : 2008
흐름성(혼합)	μm	-	1 250	KS M ISO 16862 : 2011
부피 고형분	%	-	83	KS M ISO 3233-1 : 2019
비중(주제, (25 ± 0.5) °C)	-	-	1.62	KS M ISO 2811-1 : 2016
주도(주제, (25 ± 0.5) °C)	K.U	-	128	KS M 5000 : 2024
연화도(주제)	μm	-	40	KS M ISO 1524 : 2013
중성염수분무시험(168 h)(*)	h	-	이상없음	SPS-KPIC 5009-1762 : 2008

* 의뢰자가 제공한 시험편으로 시험을 진행한 결과임.

※ 혼합비(무게비)⇒ PTA : PTB = 100 : 58.4

※ 부피고형분 건조조건⇒ [(23 ± 2) °C, (50 ± 5) % R.H., 168 h]

- 용 도 : 품질관리용

- 다음 페이지 -

Min Su Jin

작성자 : 민수진

Tel : 052-279-0436

Ryue Tae Gye

기술책임자 : 유태규

Tel : 1577-0091(ARS ①→④)

2026년 05월 15일

KTR 한국화학융합시험연구원장



위변조 확인용 QR code



TEST REPORT

우 44776 울산광역시 남구 테크노산업로 29번길 8

TEL (052)220-3000 FAX (052)220-3001

성적서번호 : TAK-2026-059225

접 수 일 자 : 2026년 04월 22일

대 표 자 : 정몽진, 정재훈

시험완료일자 : 2026년 05월 15일

업 체 명 : (주)케이씨씨 울산공장

주 소 : 울산광역시 동구 방어진순환도로 30 (방어동)

시 료 명 : 세라믹계 방식도료(CERACARE826/SPS-KPIC 5009-1762)

시 험 결 과

시험항목	단위	시료구분	결과치	시험방법
------	----	------	-----	------

- 끝 -

- 비 고 : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로써 전체 제품에 대한 품질을 보증하지 않으며, 성적서의 진위확인으 홈페이지(www.ktr.or.kr) 또는 QR code로 확인 가능합니다.
2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용 등으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
3. 이 성적서는 원본(재발행 포함)만 유효하며, 사본 및 전자 인쇄본/파일본은 결과치 참고용입니다.

Min Su Jin

작성자 : 민수진

Tel : 052-279-0436

Ryue Tae Gye

기술책임자 : 유태규

Tel : 1577-0091(ARS ①→④)

2026년 05월 15일

KTR 한국화학융합시험연구원장

위변조 확인용 QR code