



시험성적서

1. 성적서 번호 : CT22-015243K

2. 의뢰자

- 업체명 : (주) 케이씨씨 안성공장
- 주소 : 경기도 안성시 서운면 제4산단로 100

3. 시험기간 : 2022년 02월 08일 ~ 2022년 03월 22일

4. 시험성적서의 용도 : 품질관리

5. 시료명 : 스포탄노출방수재PTB

6. 시험방법

- (1) KS M ISO 2811-1:2016
- (2) KS M ISO 3251:2008
- (3) KS M ISO 2555:1989
- (4) KS M ISO 4630-1:2010
- (5) KS M 5969:2005

7. 시험결과

1) 스포탄노출방수재PTB

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비고
밀도	g/cm ³	(1)	1.03	(25 ± 0.5) °C
비취발분	%	(2)	66.2	(150 ± 2) °C, 15 min
점도(A형/2/100)	mPa · s	(3)	294	(25 ± 0.5) °C
색상	-	(4)	1	(23 ± 1) °C, (50 ± 4) % R.H.
이소시아네이트기 함유량(%)	%	(5)	3.8	(20±2) °C, (65±20) % R.H.

확인	작성자명	이정윤	이정윤	기술책임자명	엄재원	
비교 : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다. 3. 이 성적서의 일부만을 발췌하여 사용한 결과는 보증할 수 없습니다. 4. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.kcl.re.kr)에서 확인 가능합니다.						

2022년 03월 22일

한국건설생활환경시험연구원




결과문의 : 21594 인천광역시 남동구 소래로 628 ☎ (032)460-5163



시험성적서

성적서번호 : CT22-015243K



----- 끝 -----

총 2페이지 중 2페이지

