

시험성적서

1. 성적서 번호 : CT15-052869
2. 의뢰자
 - 업체명 : (주)케이씨씨전주2공장
 - 주소 : 전라북도 완주군 봉동읍 과학로 764
 - 의뢰일자 : 2015년 05월 07일
 - 시험기간 : 2015년 05월 07일 ~ 2015년 05월 19일
3. 시험성적서의 용도 : 품질관리
4. 시료명 : 유니폭시라이닝
5. 시험방법
 - (1) KS M ISO 527-1:2012
 - (2) KS M 3015:2003



6. 시험결과

1) 유니폭시라이닝

시험항목	단위	시험방법	시험결과	시험환경
인장강도	N/mm ²	(1)	17.5	온도 : (22 ± 2) °C, 습도 : (45 ± 5) % R.H.
신장율	%	(1)	18	온도 : (22 ± 2) °C, 습도 : (45 ± 5) % R.H.
압축강도	N/mm ²	(2)	60.9	온도 : (22 ± 2) °C, 습도 : (45 ± 5) % R.H.
굴곡강도	N/mm ²	(2)	11.1	온도 : (22 ± 2) °C, 습도 : (45 ± 5) % R.H.

※ 인장강도, 신장률 - 시험속도 : 5 mm/min
 ※ 압축강도, 굴곡강도 - 시험속도 : 2 mm/min

---- 이 하 여 백 ----

확인	작성자 성명	윤창수		기술책임자 성명	이송원	
비교 : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로서 전체 제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.						

2015년 05월 19일
 한국건설생활환경시험연구원



가산시험연구동 : 153-803 서울특별시 금천구 가산동 가산디지털1로 195 2-2102-2500
 결과문의 : 신소재신뢰성센터 ☎ (02)2102-2501