

[MOCA Free 제품]

본 시방은 도면에 표기된 우레탄 노출형 방수공사에 적용하며 폴리우레탄 수지를 주성분으로 한 2 액형 도료로서 (주)케이씨씨 또는 동등이상의 제품으로 사전에 견본을 제출하여 감독관의 승인을 득한 후 적용한다.

적 용 범 위	1. 옥상 및 지하층 방수 2. 기타 콘크리트 및 시멘트 몰탈 등의 노출방수
---------	---

시공

표 면 처 리	1) 소지는 충분히 양생 되어야 한다. (콘크리트 소지 20 ℃, 상대습도 80 % 이하에서 최소 28일간 양생) 2) 소지표면의 LAITANCE, 먼지, 유분 등 기타 오염물은 완전히 제거하여야 한다. (BLASTING, CHIPPING, DIAMOND WHEEL GRINDING 또는 10 % HCl 산세척 등) 3) 하도의 침투가 어려운 치밀한 소지는 표면에 하도 피막이 형성되어 중도와의 부착 불량을 유발시키므로 하도의 침투가 원활하도록 표면 전처리를 충분히 실시한다.(BLASTING, CHIPPING, DIAMOND WHEEL GRINDING) - 일반콘크리트 : CSP 1~2단계 - 고강도콘크리트 : CSP 5 단계 이상 4) 적합한 PH값 기준은 PH 7 ~ 9 이다. (함수율 6 % 이하) 5) 틈새,흠,CRACK이 심한 부분이나 신축 줄눈은 V-CUTTING 후 “스포탄하도” 도장 후 “스포탄SEAL, 모노탄 SEAL,PU9330(N)”으로 SEALING하고 표면조정 후 도장한다. 6) 벽면과 바닥이 접한 부위 등의 가장자리는 V-CUTTING 한다. 7) 고강도 콘크리트 인 경우에는 CSP 5단계 이상으로 전처리 작업을 실시하고 도장하여 부착성능을 확인하시기 바라며, 당사 기술감리 및 해당기술부의 문의바랍니다. 8) 반드시 샘플 시공 후 이상 없을 시 본 도장 실시하시기 바랍니다.
---------	--

선 행 조 건	■ 도장조건 1. 도장환경 1) 표면은 깨끗하고 잘 건조되어야 합니다. 2) 경화가 용이하도록 5 ℃ 이상에서 시공하여야 하며, 수분의 응축을 피하기 위하여 표면온도는 이슬점보다 3 ℃ 이상, 상대습도는 80 % 이하 이어야 합니다. 3) 실내 밀폐공간에 사용시(특히, 하절기 고습 조건) 도막표면에 용출현상이 발생할 수 있으므로 사용을 금합니다. 4) 대기온도 : 5 ~ 30 ℃ / 표면온도 : 40 ℃ 이하(이슬점보다 3℃ 이상) / 상대습도 : 80 % 이하 / 콘크리트 함수율 : 6 % 이하 5) 하절기 고온/고습조건에서는 절대수증기량 증가에 따른 도막미경화 및 부착성 저하가 발생할 수 있으므로, 고온조건에서는 상대습도를 낮춘조건에서 시공하여야 합니다. - 28℃ → 80% 이하, 30℃ → 70% 이하, 32℃ → 65% 이하, 34℃ → 60% 이하 6) 하절기 폭염(대기온도 28 ℃ 이상)시 표면온도가 떨어지는 오후 5시 이후에 시공하여야 합니다. 7) 폭염주의보 발생시에는 강한 자외선 및 복사열로 인해 도막물성 열세해질수 있으며, 작업자 건강을 고려하여 작업을 피해주시기 바랍니다. 8) 물기가 고여있거나, 결로가 발생하는 부위, 콘크리트 내면의 수분이 지속적으로 용출되는 부위에는 적용할 수 없습니다. 9) 표면에 습기 및 이슬이 있을 경우는 절대 도장하지 않는다.
---------	--

10) 구도막이 있는 경우, 구도막의 전면 제거를 원칙으로 한다.

2. 샘플시공 실시

1) 본 도장 전에 반드시 도장사양서 준하는 샘플 시공을 실시한다.

2) 도막상태(부착, 외관(건조, 경도 등) 및 작업자의 도장 숙련도(경험이 많은 전문 기술자 필요)를 확인하여 이상 없을 시, 본 도장을 진행하여야 한다.

3) 추천 사양이 아닌 자체 사양의 경우에는 부착 성능, 도막 물성 등의 물성을 보증하지 않습니다.

※ 반드시 제품별 DATASHEET 및 도장사양서의 내용을 확인한 후 도장을 진행하시기 바랍니다.

도 장 사 양	구분	제품명	도막두께(μm)	도장방법	색상	비고
	하도	스포탄하도	50	B, R, S	투명	소지 강도 보강 및 부착성 향상을 위한 프라이머
	중도	스포탄노출방수재K	500	RAKE, 헤라, 로울러	녹색, 회색 외	신율이 탁월하고 마모 및 충격의 견딤성이 우수한 방수재
	중도	스포탄노출방수재K	2,500	RAKE, 헤라, 로울러	녹색, 회색 외	신율이 탁월하고 마모 및 충격의 견딤성이 우수한 방수재
	상도	스포탄상도	50	B, R, S	모든 색	내후성, 내마모성, 내약품성 등이 우수한 마감재
* 도장방법의 약어 : B => 붓, R => 로울러, S => 스프레이						

제 품 별 도 장 방 법	(1) 하도 - 바탕처리가 끝난 후 “스포탄하도”를 로울러 또는 스프레이로 소지 표면에 충분히 흡수되도록 1회(DFT 50μm 이하) 도장한다. - 필요시 희석제(스포탄희석제)를 부피비로 도료량의 최대 30 % 까지 희석하여 도장한다. - 부분적으로 후도막이 되지 않도록 균일하게 도장하여야 한다. (후도막으로 도장시 중도와의 부착이 나오지 않을 수 있음) - 하도의 흡습이 심한 소지에는 무희석으로 추가도장가능하나 표면에 두꺼운 도막층이 형성되지 않도록 주의 하며, 부실한 면이 없고 양호한 소지의 경우에는 하도의 추가도장이 필요치 않다. - 하도도장 후 1일 이상 경과후 층간 부착력 보강을 위해 SAND PAPERING 후 하도를 얇게 (약 0.1 L/㎡) 추가 도장한다. - 하도도장 후 우천시는 하도를 GRINDING하여 제거하고 소지내의 수분을 완전히 제거(함수율 6 % 이하)후 재 도장한다. - 이론소요량 : 0.1 L/㎡ ※ 주의 - 하도의 침투가 어려운 소지는 표면전처리를 실시하고 표면에 하도 도막이 두껍게 형성되지 않도록 하도를 50 % 이상 과량 희석하여 소지 내부로 침투가 용이하도록 조치하여 사용한다. (2) 중도 - 하도 도장이 끝난 후 20 ℃에서 최소 2시간 경과한 다음 하도 도막위의 모든 오염물을 제거하고 도장면적 및
------------------	--

건조도막두께 0.5 ~ 0.8 mm대한 소요량을 정확히 계산하여 “스포탄노출방수재K”의 주제와 경화제를 무게비 3.75 : 1 로 혼합한다.

- “스포탄노출방수재K”의 주제와 경화제를 전동기기를 이용하여 충분히 혼합 후(1,000 ~ 1,500 RPM × 3분) 도료를 바닥면에 부은 다음 RAKE 또는 로울러를 사용하여 도막두께 0.5 ~ 0.8 mm로 SCRAPING 도장한다.

- 이때 소지기공에 의한 핀홀,부풀음 발생시 발생부위를 제거 또는 그라인딩 작업후 우레탄 실링재인 “스포탄 SEAL”, “모노탄SEAL, PU9330(N)”으로 메꿈 후 후속도장한다.

- 메꿈작업이 진행되지 않을 경우 핀홀, 부풀음 등이 재발생 할 수 있다.

- “스포탄노출방수재K” SCRAPING 도장후 20℃에서 최소 24시간 경과 후 도장면적 및 도막두께 1.5 ~ 2.5 mm에 대한 소요량을 정확히 계산하여 “스포탄노출방수재K”의 주제와 경화제를 무게비 3.75 : 1 로 혼합한다.

- “스포탄노출방수재K”의 주제와 경화제를 전동기기를 이용하여 충분히 혼합 후(1,000 ~ 1,500 RPM × 3분) 도료를 바닥면에 부은 다음 Rake, 헤라 또는 로울러를 사용하여 총 도막두께가 3 mm 가 되도록 전면에 골고루 잘 퍼지도록 도포한다.

- 중도 “스포탄노출방수재K”도포직후 희석제(스포탄희석제)를 살포하여 표면기포를 제거 할 수도 있다.

- 이론소요량 : 4.85 kg/m²

※ 주의

① 중도 및 상도 작업시 알코올류가 포함된 사제신너를 사용할 경우 미경화가 발생되오니 반드시 지정희석제(스포탄희석제)를 사용한다.

② 중도는 시공 이음매의 LEVELLING을 고려하여 신속히(20 ℃에서 10분 이내) 시공하여야 한다.

③ 과희석(부피비 5% 이상)을 할 경우 흐름현상, 부풀음, 경화불량이 발생될 수 있으므로 현장상황(작업성 및 동절기 저온)에 따른 필요시 지정희석제(스포탄희석제)를 3%(부피비) 이내에서 사용하여야 한다.

④ 실내 밀폐공간에 사용시(특히, 하절기 고습 조건) 도막표면에 용출현상이 발생될 수 있으므로 사용을 금합니다.

(3) 상도

- “스포탄노출방수재K를 도포한 후 20 ℃에서 24시간이상 48시간 이내 “스포탄상도”를 지정된 혼합비로 전동기기를 이용하여 충분히 혼합 후(1,000 ~ 1,500 RPM × 3분) 로울러,붓 또는 스프레이를 이용하여 50 μm × 1회 도장하여 마감한다.

- 이때 필요시 희석제(스포탄희석제)를 도료량의 10 % (부피비) 까지 희석하여 도장한다.

- 색상에 따른 은폐력 미확보 및 광택저하 발생시 1회 추가도장이 필요합니다.

- 우천시 또는 RECOATING 시간이 경과 후에는 신너로 Cleaning후 도장을 한다.

- 이론소요량 : 0.10 L/m²

※ 주의

① 상도는 과잉 희석시 색분리 및 은폐불량이 발생될 수 있으므로 추천 희석비 이내에서 도장하여야 한다.

② 중도 및 상도 작업시 알코올류가 포함된 사제신너를 사용할 경우 미경화가 발생되오니 반드시 지정희석제(스포탄희석제)를 사용한다.

③ 상도 후도막(300μm 이상) 도장시 부착불량이 발생하므로 주의하십시오.

④ 희석비율과 도막두께에 따라 광택차가 발생할 수 있으니 동일한 희석비율과 도막두께로 도장하여 주시기 바랍니다.

특히, 무광의 경우 희석비율과 도막두께가 동일하지 않을 경우 광택차가 유광에 비해 더욱 심하게 발생합니다.

⑤ 박막도장에 의한 광택소실을 예방하기 위해 수성/유성 겸용 로울러를 사용 하십시오.

(유성 로울러를 사용하면 박막 도장되어 광택얼룩이 발생될 수 있습니다)

도 장 시	1) 인화성이 강한 제품이므로 작업중 화기를 피하십시오.
주 의 사 항	2) 본 제품을 타도로와 혼합하여 사용하지 마십시오.
	3) 1 회에 도막두께가 과잉으로 도장시 기포가 발생되므로 주의 바랍니다.
	4) 도장전 소지면에 줄눈을 주지 않으면 경화 후 도막 말림현상이 있을 수 있습니다.
	5) 도장(보수도장 및 부분덧칠 포함)시에 동일제품, 동일색상, 동일 LOT 라도 희석비, 도장기구, 도장방법에 따라 이색현상이 발생하므로 가급적 도장용구 및 도장방법에 준해 도장하십시오.
	6) 실제소요량은 소지상태, 도장방법 및 도장조건에 따라 차이가 날 수 있습니다.
	7) 제품은 장기간 보관시 변질이 될 수 있으므로 제조일로부터 유효기간(제품라벨참조) 내에 사용하십시오.
	8) 도로의 보관은 그늘지고 통풍이 잘되는 곳에 보관하여야 하며, 고온의 하절기 옥외 야적보관시 도로온도가 상승된 상태로 작업시 경화속도가 빨라지므로 작업성, 평활성, 레벨링등의 문제가 발생할 수 있습니다.
	9) 도장 및 경화시 주위온도는 5 ℃ 이상이 적합하며, 수분의 응축을 피하기 위하여 표면 온도는 이슬점보다 3 ℃ 이상이어야 한다.
	10) 도장시 봄/가을의 이른 아침시간에는 안개, 서리로 인해 이슬이 맺히거나 소지온도가 이슬점보다 낮아 응축 현상이 발생되어 소지면의 수분이 존재하므로 작업을 피한다.(부풀음, 부착불량, 미끄러움 발생) 특히, 안개다 발지역은 아침시간에 작업을 피한다.
	11) 중도는 하절기 폭염(기온 28 ℃이상이나 소지온도 40 ℃이상)에서 도장시 부풀음 등이 발생할 수 있으니 작업을 피한다. 부득이 작업을 해야하는 경우 오후 5 시 이후에 진행한다. (오전에 도장시 부풀음 발생 시점(도장 3~4 시간 경과후 발생)이 하루중 가장 고온시간대 (정오~2 시)이므로 오전작업은 피한다.)
	12) 하도 도장의 목적은 하도가 소지내부로 침투하여 부실한 콘크리트 소지면을 보강시켜 소지와 중도의 부착을 견고하게 위함이다. 소지표면에 하도 도막이 두껍게 형성되어 있을 경우에는 소지면과 중도의 접촉면적이 감소해 오히려 부착이 불량 하므로 과량 도장을 피한다. 하도의 침투가 어려운 소지는 표면에 도막이 두껍게 형성되므로 침투가 용이하도록 100 % 이상 희석 도장하여 표면에 도막이 형성되지 않게 한다.
	13) 하도 도장후 비를 맞으면 하도로 인하여 소지내에 수분제거가 어렵기 때문에 하도제거후 수분제거가 이루어져야 하며 수분제거가 되지 않을 경우 중도의 부착불량, 부풀음이 발생 할 수 있다.
	14) 비나 눈으로 인하여 표면의 점착성이 없을 경우나 중도 도장 후 재도장 간격이 경과된 경우는 중도 표면을 샌딩 처리한 다음 용제로 세척 후 "스포탄하도"를 희석하여 추가도장하여 주십시오.
	15) 중도는 도장하기전 PTA(주제) 와 PTB(경화제) 를 지시된 비율에 따라 전동,고속 교반기 (RPM 1,000~1,500)로 3 분간 균일하게 혼합하여 사용한다.
	16) 중도 및 상도의 PTA(주제) 와 PTB(경화제)를 눈대중으로 반반씩 나누어 혼합시 혼합비율 오차로 인해 미경화 또는 부풀음이 발생되므로 감각에 의존한 혼합비율 조정을 금한다.
	17) 과희석(부피비 5% 이상)을 할 경우 흐름현상, 부풀음, 경화불량이 발생할 수 있으므로 현장상황(작업성 및 동절기 저온)에 따른 필요시 지정희석제(스포탄희석제)를 3%(부피비) 이내에서 사용하여야 한다.
	18) 중도 및 상도 작업시 알코올류가 포함된 사제신너를 사용할 경우 미경화가 발생되니 반드시 지정 희석제(스포탄희석제)를 사용한다.
	19) 중도는 스크래핑과 본도장으로 나누어 작업하며, 스크래핑을 하지 않을 경우 또는 스크래핑 도장없이 과도막 도장시에는 기포,부풀음,핀홀등이 발생하므로 반드시 스크래핑 작업 후 본도장을 한다.
	20) 노화가 심해 표면이 거친 콘크리트 소지위에 중도도장시 핀홀이 발생되니 중도스크래핑면 (1차예비도장)의 핀홀을 우레탄퍼티류[스포탄SEAL, 모노탄SEAL,PU9330(N)]로 실링(메꿈도장)후 본도장을 한다. * PU9330(L) TYPE 사용금지(부착불량)
	21) 핀홀발생은 소지면의 상태에따라 빈도가 나누어지며, 메꿈도장은 핀홀현상은 완전히 제거하는것이 아니라 발생빈도를 줄이는 역할을 합니다.
	22) 우레탄 중도는 시공 이음매의 LEVELLING을 고려하여 신속히(20 ℃에서 10분이내) 시공하여야 한다.

- 23) 상도는 과잉 희석시 색분리 및 은폐불량이 발생될 수 있으므로 추천 희석양으로 도장하여야 한다.
- 24) 각 도료는 가사시간을 준수하여 시공해야하며 도료 및 외기온도에 따라 가사시간이 달라집니다.
- 25) 스크래핑면이 혼합비율 오차 및 혼합불량인 상태로 도장될 경우, 과량의 미반응물들이 본도장시 반응하여 부풀음이 발생될 수 있으므로 지정된 혼합비율로 균일하게 혼합하여 사용하십시오.
- 26) 중도 과희석(5% 이상), PTA/PTB 혼합비율 오류, 혼합불량, 상도 후도막(300 μ m 이상)도장시 중도와 상도의 계면에서 부착불량이 발생될 수 있으므로 주의하십시오.
- 27) 주제부(PTA)에 경화제부(PTB)를 붓고 5분이내에 교반하여 도장하시기 바랍니다. 일정시간(도료온도 및 외기온도에 따라 다름)이 경과된후에는 주제부와 경화제부의 표면경계에서 반응이 시작되며 이는 덩어리,티 및 피막의 형태로 존재할 수 있습니다.
- 28) 중도제품군은 황변TYPE으로 일정시간 경과 또는 도장작업시 자외선수치가 높을 경우 색상이 변색됩니다. 특히, 회색색상 및 이소시아네이트 함량이 높은 고경도제품(경도 70 이상)에서 변색이 빨리진행되오니 후속도장을 빨리 실시하시기 바라며 후속도장시간이 경과하였을 경우에는 부착성이 열세해지므로 반드시 스포탄하도를 과희석(희석율 30~50%)하여 도장후 후속도장하시기 바랍니다.
- 29) 부착불량 및 도막박리등이 발생할 수 있으므로 표면처리 조건(양생 및 전처리)을 확인하여 준수하시기바랍니다.
- 30) 1차 도막의 내부미경화로 인해 2차 도장시 도막크랙, 부풀음 및 부착불량이 발생할 수 있으므로 재도장시간을 준수하시기 바랍니다.
- 31) 옥외폭로 보관시 저장능력이 열세하여 침전, 경화제부풀음 등이 발생할 수 있으므로 반드시 실내, 건냉암소에 보관하시기 바랍니다.
- 32) 밀폐된 공간이나 지하에 도장 시 고습도(이슬,서리,비)에 의한 표면 결로, 용출 등에 의한 유분기 및 표면 미끄러움이 발생될 수 있으며 이는 후속도장면(중도,상도)과의 부착불량을 유발시키니 급배기시설을 가동하여 충분한 환기를 시키고, 도막상태 확인(건조 및 표면 용출 등) 후 이상이 없을 시 후속 도장하시기 바랍니다.
- 33) 도장 후 경화건조 이전에 비, 이슬, 서리등이 내렸을 경우 표면의 유분기에 의한 미끄러움이 발생될 수 있으니 주의하시기바라며, 표면을 면형겹 등으로 닦은 후 미끄러움이 없어질 때까지 일정시간 건조시키고 "스포탄 하도"를 30% 과희석하여 도장 후 후속도장 하시기 바랍니다.
- 34) 임의로 규사를 혼합사용하는 것을 금합니다. 규사 사용시 도료고유의 도막물성능이 저하되고 부착불량, 부풀음, 크랙발생, 들뜸 등이 발생할 수 있습니다.

주 의 및 경 고 사 항	1) 어린이 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 2) 유아 및 아동용 용구 또는 식품저장용기 등에는 절대 도장을 하지 마시고 반드시 안전검사를 실시한 저독성 페인트를 도장 하십시오. 3) 도료 내용물은 두통, 현기증, 피부염증 등 건강장애를 유발할 수 있으니 절대 도료증기 및 도료증기 및 냄새를 흡입하거나 내용물을 섭취하지 마십시오. 4) 작업중 도료의 냄새 흡입 및 피부 접촉을 피하기 위하여 유기용제용 방독마스크, 보호안경, 보호장갑 등 필요한 보호구를 착용하십시오. 5) 작업중 도료가 피부와 눈에 접촉되는 것을 피하고, 피부나 눈에 도료가 접촉 되었거나 섭취를 했을 경우 도료 용기 측면에 표기되어 있는 산업안전보건법에 의한 경고표기에 따라 응급처치를 하시고 즉시 병원을 방문하여 전문의의 진단을 받으십시오. 6) 밀폐된 장소에서는 도장작업을 하지 마십시오. 부득이 밀폐된 장소에서 도장작업을 할 경우에는 동력 송풍기를 이용하여 밀폐 공간에서 외부로 강제로 배기시키고, 모든 작업자는 반드시 방독 마스크를 착용 하십시오. 7) 대기 및 소지온도가 이슬점 이하로 내려갈 경우 및 밀폐,지하 공간에 도장할 경우에는 용출현상에 의한 미끄러움이 발생될 수 있습니다. 이는 작업자의 안전을 위협하는 요소임으로 반드시, 도장 후 도막의 건조상태(경화 정도, 용출발생, 미끄러움 등)를 확인하고 후속도장을 진행하십시오.
---------------------	---

발행일	2021-08-01
개정일	2023-08-10

- ▶ 상기의 모든 도장 사양서는 실험과 실질경험에 바탕을 둔 것으로 품질개선이나 작업조건에 따라 변경될 수 있으므로, 사용자께서는 충분한 검토 및 본 자료가 최신본인지 확인 후 사용하시기 바랍니다.
- ※ 제품의 유해성 및 안전에 관한 자세한 사항은 'MSDS(물질안전 보건자료)'를 확인바라며, 의문 사항이 있을 경우 당사 고객센터(080-022-8200)로 문의하십시오.

