



「누구나 에어락 CL560」은 색상이 다양하고 선명한 락카스프레이로서, 막힘이 없고 색이 쉽게 변하지 않아 아름다운 색상을 오래 보존할 수 있습니다.

용도	목재, 철재 등의 상도 보수용
일반적 성질	
비중	0.9 ~ 1.3(20℃)
도장사양	
도장방법	1. 도포면의 습기, 먼지, 녹, 기름 등 오염물질을 제거하여 주십시오. 2. 저장 중 침전된 상태를 충분히 상.하.좌.우로 흔들어 구슬소리가 가볍게 움직인 상태에서 사용하십시오. (흔들지 않고 사용시 분출구가 막힐 수 있습니다) 3. 도포면에서 약 30cm의 거리를 유지하여 분무하십시오. 4. 두껍게 칠하고자 할 때에는 5 ~ 10분 간격으로 2 ~ 3회 칠하십시오. 5. 내용물이 적게 남았을 경우 분사구의 방향을 바꾸어가며 분무하십시오. 6. 사용 후 용기를 거꾸로 세워 1 ~ 2초 분무 후 보관하십시오. 7. 오염된 부위는 락카 신너, 아세톤 등으로 닦으십시오. 8. 내용물이 적게 남았을 경우 분사구의 방향을 바꾸어서 사용하면 내용물의 손실 없이 경제적으로 사용할 수 있습니다. ※ 저온 5℃ 이하나 습기(특히 비오는날)가 많은 곳에서는 사용을 삼가 하십시오. (저온 또는 습도가 높을 경우 백화현상이 있어 광택이 떨어지거나 점착력이 떨어질 수 있습니다.)
건조시간	(25℃ 기준) 지촉 건조 10분, 고화 건조 4시간 이내
보관 및 포장조건	
저장방법	통풍이 잘되는 건냉암소, 온도 5~35℃, 습도 80% 이하
포장단위	0.42 L
주의사항 및 비고	
비고	1. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 2. 인체나 음식물 등에 직접 닿지 않도록 분사하시고 흡입하거나 먹지 마십시오. ※ 고압가스를 사용한 가연성 제품으로서 위험하므로 다음에 주의 사항을 지키십시오. 1) 불꽃을 향하여 사용하지 마십시오. 2) 난로, 풍로 등 화기 부근에서 사용하지 마십시오. 락카스프레이 누구나에어락 CL560 3) 화기를 사용하고 있는 실내에서 사용하지 마십시오. 4) 온도 40℃ 이상의 장소에 보관하지 마십시오. 5) 밀폐된 실내에서 사용한 후에는 반드시 환기를 실시 하십시오. 6) 불 속에 버리지 마십시오. 7) 사용후 잔가스가 없도록 하여 버리십시오. 8) 밀폐된 장소에 보관하지 마십시오. ※ 제품의 유해성 및 안전에 관한 자세한 사항은 'MSDS(물질안전 보건자료)'를 확인바라며 의문 사항이 있을 경우 당사 고객센터로 문의하십시오.
발행일	2010-04-15

※ 본 기술자료의 정보는 실험과 실질경험에 바탕을 둔 것으로 정확한 것으로 확신을 하나, 제품의 물성과 품질에 영향을 주는 많은 요인들이 있으므로, 제품의 사용목적에 대해 당사로부터 서면 확인을 받지 않을 경우 본 자료는 예고 없이 변경 될 수 있으며, 제품 사용 전 본 자료가 최근 개정본인지 확인 하셔야 합니다.

※ 제품의 유해성 및 안전에 관한 자세한 사항은 'MSDS (물질안전 보건자료)'를 확인바라며, 의문사항이 있을 경우 당사 고객센터(080-022-8200)로 문의하십시오.

